



5600 Air-Dry Clear - ACCELERO

Описание на продукта

Acceleero 5600 е конвенционален, устойчив на надраскване въздушно изсъхнал безцветен лак с първокласни свойства за довършителни работи. Препоръчва се за сервиси с висока производителност, фокусирани върху ефективността, оползотворяването на пространството и намаляването на разходите, без компромис с първокласното качество. Може просто да се изравни и полира след 1 час при температура на нанасяне. Той използва същата фамилия HS втвърдители (H500, H600, H700) като другите първокласни безцветни лакове в гамата GENERAL, осигурявайки цялостно и компактно предложение

Подходящи субстрати

- “Общо” GenRock Basecoat.
- “Общо” Gen2 O основно покритие.

Приложение на продукта



100%	50%	10-15%
5600*	H500 FAST HS ВТВЪРДИТЕЛ	S711 РАЗРЕДИТЕЛ*
	H600 НОРМАЛЕН HS ВТВЪРДИТЕЛ*	
	H700 БАВЕН HS ВТВЪРДИТЕЛ	

* Препоръчва се



17 - 19 сек / DIN 4 mm / 20°C (68°F) Време на годност: 60 минути при 20°B



HVLP 1,2 – 1,3 mm
2,0 – 2,2 бара входно налягане



1 среден + 1 пълен слой 3-5 минути между слоевете 35 – 45 микрона

Отказ от отговорност: Потребителите поемат пълна отговорност за всички последствия, произтичащи от неправилното използване на нашите продукти.



5600 Air-Dry Clear - ACCELERO



Без прах след

15 минути @ 25°C (77°F)

25 минути @ 20°C (68°F)

Докоснете Безплатно след

20 минути @ 25°C (77°F)


45 минути @ 20°C (68°F)

Подлежи на шлайфане и полиране след това

60 минути @ 25°C (77°F)

90 минути @ 20°C (68°F)

Важна забележка: под 15°C, не сушете на въздух, вместо това Ниска печене 5-10 минути при 60°C температура на панела



5 минути на 60°C (140°F) Температура на панела.



5-7 минути, в зависимост от цвета.

Температура на основата 80°C-100°C (176°F до 212°F)

Важна забележка: дръжте панела на повече от 80 см от IR модула, в зависимост от дебелината на ремонтния филм.



Носете подходяща защита

Характеристики на продукта

ЛОС (2004/42/ЕО):

ЛОС (2004/42/ЕО):2004/42/ЕО IIB (e) (840)465. Граничната стойност на ЕС за този продукт (продуктова категория IIB. e) в готова за употреба форма е максимум 840 g/ltr. Съдържанието на VOC на този продукт в готова за употреба форма е макс. 465 g/l.

Специфично тегло:

0,994 kg/cm³

Пламна точка:

25°C (77°F)

Твърдо съдържание:

Приблизително 48 % от теглото RFU

Покритие:

7-8м²/l при дебелина на филма 35-45 микрона (теоретично)

SDS:

Вижте Информационния лист за безопасност

Отказ от отговорност: Потребителите поемат пълна отговорност за всички последствия, произтичащи от неправилното използване на нашите продукти.