



## 7100 - VOC Superior Clear

### Описание на продукта

Съвместим с VOC UHS Clearcoat. 7100 предлага добра устойчивост на увисване и изключителен гланц с неговото нанасяне от 1,5 слоя. Изсъхва в рамките на 25 минути при слабо изпичане и лесно се полира, ако е необходимо.

### Подходящи субстрати

- Базово покритие GenRock
- Ген:О основно покритие

### Приложение на продукта



7100 - Стандарт за приложение - HS		
100%	50%	0-5%
7100	H500 – БЪРЗ	S719
	H600 – НОРМАЛНО	S711 или S811
	H700 – БАВЕН	S721 или S821
	H750 – ЕКСТРА БАВНО	S2040
	H760 - СПЕЦИАЛЕН	S2050

7100 - Стандарт за приложение - UHS	
100%	50%
7100	H820 – БЪРЗ
	H900 – НОРМАЛНО
	H920 – БАВЕН
	<u>H960 – ИЗВЪРШЕНО БАВНО</u>
	H999 - СПЕЦИАЛЕН

Приложете в зависимост от метеорологичните условия



16-18 сек / DIN 4 mm / 20°C (68°F) Време на годност: 60 минути при 20°C

Живот на продукта: 80 минути при 20°C Живот на продукта 45 минути при 20°C (68°F)



HVLP 1.3 – 1.4 mm 2.0 - 2.5 bar входно налягане

HVLP 1.3 – 1.4 mm 2.0 - 2.5 bar входно налягане



2 обикновени палта  
50 – 60 микрона на слой

1 лек слой + 1 пълен слой  
50-60 микрона на слой

Отказ от отговорност: Потребителите поемат пълна отговорност за всички последствия, произтичащи от неправилното използване на нашите продукти.



## 7100 - VOC Superior Clear



5-7 минути на 20°C (68°F) между слоевете и преди слабо печене.

5-7 минути на 20°C (68°F) преди печене



30 минути на 60°C температура на панела



Средно дълга вълна 10-12 мин  
Обектът трябва да се поддържа на повече от 80 см от източника.



Носете подходяща защита

### Характеристики на продукта

**ЛОС (2004/42/ЕО):** N/A

2004/42/IIВ (d) (420)420. Граничната стойност на ЕС за този продукт (продуктова категория IIВ.d) в готова за употреба форма е максимум 420 g/ltr. Съдържанието на VOC на този продукт в готова за употреба форма е макс. 420 g/l.

**Специфично тегло:** 0,993 kg/cm<sup>3</sup>

**Пламна точка:** 27°C (80°F)

**Твърдо съдържание:** 55,6%

**Покритие:** 9 - 10 м<sup>2</sup>/l при дебелина на филма 50 микрона (теоретично)

Отказ от отговорност: Потребителите поемат пълна отговорност за всички последствия, произтичащи от неправилното използване на нашите продукти.



## 7100 - VOC Superior Clear

### SDS:

Вижте Информационния лист за безопасност

Отказ от отговорност: Потребителите поемат пълна отговорност за всички последствия, произтичащи от неправилното използване на нашите продукти.